

Vistalon™ 2504

Ethylene Propylene Diene Terpolymer Rubber

产品说明	关键特性
<p>Vistalon 2504 三元乙丙橡胶是一种低门尼聚合物，具有较低的乙烯含量和中等的二烯烃含量。它具有宽分子量分布，可实现卓越的组合加工性，即使不添加增塑剂也是如此。它适用于制动零件、精密密封件、垫片、模压发泡片、电气接头、软管心轴以及其他成型物品。还可以将它用作其他高粘度聚合物的混合物中的聚合增塑剂。</p>	<p>具有：- 优异的加工性能，混合和成型时间更短。- 良好的低温柔韧性和耐永久压缩变形性。- 固化速度快，固化程度高。</p>

修订信息
01/29/2010

总体
<p>供货地区¹</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 25%;">• 北美洲 <li style="width: 25%;">• 拉丁美洲 <li style="width: 25%;">• 欧洲 <li style="width: 25%;">• 非洲和中东 <li style="width: 25%;">• 南美洲 <li style="width: 25%;">• 亚太地区

物理性能	典型数值 (英制)	典型数值 (公制)	测试依据
门尼粘度 ²	25 MU	25 MU	ASTM D1646
乙烯成份	58.0 wt%	58.0 wt%	ASTM D3900
亚乙基-降冰片烯含量	4.7 wt%	4.7 wt%	ASTM D6047

法律声明
<p>有关详细的产品监管信息，请联系客户服务。</p> <p>在未获得埃克森美孚化工对该意欲使用目的之书面同意之前，不得将该产品，包括其产品名称，用于任何有关医疗的用途及测试。</p>

备注
<p>¹ 在所标识的可供应区域的一个或多个国家/地区中可能无法供应此产品。请联系您的销售代表以获取完整的可供应国家/地区列表</p> <p>² ML(1+4) @ 125°C，放射状型腔模，聚合物在145±10°C下重炼</p>

标准免责声明中文译文																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">全球和美洲地区</td> <td style="width: 33%;">亚太地区</td> <td style="width: 33%;">欧洲、中东和非洲地区</td> </tr> <tr> <td>ExxonMobil Chemical Company</td> <td>ExxonMobil Chemical Singapore Pte. Ltd.</td> <td>ExxonMobil Chemical Europe</td> </tr> <tr> <td>13501 Katy Freeway</td> <td>1 HarbourFront Place</td> <td>Hermeslaan 2</td> </tr> <tr> <td>Houston, TX 77079-1398</td> <td>#06-00 HarbourFront Tower One</td> <td>1831 Machelen, Belgium</td> </tr> <tr> <td>USA</td> <td>Singapore 098633</td> <td>420-239-016-274</td> </tr> <tr> <td>1-281-870-6050</td> <td>+86-21-24173999</td> <td></td> </tr> </table>	全球和美洲地区	亚太地区	欧洲、中东和非洲地区	ExxonMobil Chemical Company	ExxonMobil Chemical Singapore Pte. Ltd.	ExxonMobil Chemical Europe	13501 Katy Freeway	1 HarbourFront Place	Hermeslaan 2	Houston, TX 77079-1398	#06-00 HarbourFront Tower One	1831 Machelen, Belgium	USA	Singapore 098633	420-239-016-274	1-281-870-6050	+86-21-24173999	
全球和美洲地区	亚太地区	欧洲、中东和非洲地区																
ExxonMobil Chemical Company	ExxonMobil Chemical Singapore Pte. Ltd.	ExxonMobil Chemical Europe																
13501 Katy Freeway	1 HarbourFront Place	Hermeslaan 2																
Houston, TX 77079-1398	#06-00 HarbourFront Tower One	1831 Machelen, Belgium																
USA	Singapore 098633	420-239-016-274																
1-281-870-6050	+86-21-24173999																	

典型数值：此等典型数值不应被解释为规格。

© 2012 埃克森美孚。埃克森美孚 (ExxonMobil)，埃克森美孚的徽标 (ExxonMobil logo) 及连接的“X”设计和在本文件中使用的任何其他产品或服务名称，除非另有标明，否则均为埃克森美孚的商标。未经埃克森美孚的事先书面授权，不得分发、展示、复印或改变本文件。使用者可在埃克森美孚授权的范围内分发、展示和/或复印本文件，但必须毫无改动并保持其完整性，包括所有的页眉、脚注、免责声明及其它信息。使用者不可将本文件全文或部份复制到任何网站。埃克森美孚不保证典型 (或其它) 数值。本文件包含的所有数据是基于代表性样品的分析，而不是实际运送的产品。本文件所含信息仅是所指明的产品或材料未与任何其它产品或材料结合使用时的相关信息。我们的信息基于收集之日被认为可靠的数据，但是，我们并不明示或暗示地陈述、担保或以其它方式保证此信息或所描述产品、材料或工艺的适销性、适宜于某一特定用途、不侵犯专利权、适用性、准确性、可靠性或完整性。使用者对在其感兴趣的领域使用该材料、产品或工艺所做的一切决定负全部责任。我们明确声明将不对由于任何人使用或依赖本文件所含任何信息而导致的或与此相关的直接或间接遭受或者产生的任何损失、损害或伤害承担责任。本文件不应视作我们对任何非埃克森美孚产品或工艺的许可，并我们明确声明对任何相反的含意不承担责任。“我们”、“我们的”、“埃克森美孚化工”或“埃克森美孚”等词语均为方便而使用，可包括埃克森美孚化工公司、埃克森美孚公司，或由它们直接或间接控制的任何关联公司中的一家或者多家。