




### 促进剂 DPTU-80GE

活性成份  
高分散母胶粒



N, N' -二苯基硫脲  
分子式: C<sub>13</sub>H<sub>12</sub> N<sub>2</sub>S  
分子量 M.W.: 228.31  
CAS 号: 102-08-9  
EINECS 号: 203-004-2

**性能:**本品用作快速硫化促进剂,硫化临界温度 80°C,混炼时需注意避免早期硫化。温度在 100°C以上时活性较高。所得制品坚韧,抗张强度和抗曲挠性优良,但制品会受光变色。  
用量:通常用量 0.2-1.0phr。  
用途:工业上主要用于天然胶乳和氯丁胶乳制品,亦可用于制造硫化胶囊、水胎、补胎胶、电线电缆、工业制品、胶鞋等。

**典型数据:**  
凝固点: ≥148°C  
含量: ≥98%  
灰分: ≤0.3%  
挥发份: ≤0.3%  
63μm 过筛: ≤0.5 %

产品名称	活性含量%	颜色	过滤网 (数目)	载体类型	密度 (g/cm <sup>2</sup> ) 典型值
DPTU-80GE	80	灰白色颗粒	100	EPDM/EVM	1.12

载体类型可根据客户需求而定做,除 EDM/EVM 载体外,也可支持丁腈橡胶、丁苯橡胶、丙烯酸酯橡胶和氯醇橡胶载体。  
安全与毒性:  
请参照有关产品安全资料(SDS);  
包装与储存:  
25 公斤装,聚乙烯袋内衬的纸箱:600 公斤/托盘;  
阴凉、干燥处,原包装密封存放 1 年。